

Ljungdahl

Industrisilikone

Silikone baseret fugemasse

- ✓ Professionel, neutral og lugtsvag silikonefugemasse.
- ✓ Lavmodulær silikone med høj elasticitet.
- ✓ Modstandsdygtig mod UV, al slags vejr, vand fugt, skimmelsvamp og alger.
- ✓ God vedhæftning til de fleste overflader uden brug af primer.
- ✓ Opfylder EN 15651-1, EN 15651-2, EN 1551-3 og ISEGA.

ANVENDELSE

1-komponent, neutral og elastisk silikonefugemasse baseret på polysiloxan. Den er modstandsdygtig over for UV og vejrpåvirkninger.

Anvendes til fugning i industri såvel som byggeri. Typiske opgaver kunne være fugning omkring glas, samt dilatationsfuger ved vinduer, døre og i facader. Også velegnet til fugning i køkken og vådrum.

God vedhæftning på mange materialer såsom beton, mursten, glas, galvaniserede metaller, og mange andre.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner. Porøse eller sugende underlag kan med fordel primes inden fugning med Olivé Primer 10. Ikke porøse overflader primes med Olivé Primer 20. Glit fugen med Ljungdahl Finisher.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

RENGØRING

Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

FARVER

Fås i Transparent og Sort (9011).
Tal i parentes er nærmeste RAL-farve.

TEKNISKE DATA

Basis	Polysiloxan
Anvendelsestemperatur	+5-40°C
Vægtfylde	1,02 g/ml
Hærdning v. luftens fugtighed	2 mm/døgn v. 23°C/65 % RF
Skindtid	7-8 min. v. 23°C/65 % RF
Fugebredde	5-25 mm
Fugedybde	Maks. 12 mm
Fugebevægelse	±25 %
Temperaturresistens	-40 til +120°C
Hårdhed, shore A	16 iht. DIN 53505
100 % modul	0,27 N/mm ² *iht. ISO 37
Trækstyrke	1,10 N/mm ² *iht. ISO 37
Brudforlængelse	>635 % *iht. DIN 53504
Mal-kode	00-1
Emballage	12 x 300 ml patron
Holdbarhed	12 mdr. uåbnet v. +5-25°C

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til natursten og overflader med PE-, PP, teflon, voks, neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer, kraftig UV-stråling eller i meget mørke områder.

Må ikke anvendes til akvarier eller anvendelser, hvor fugen er konstant under vand. Kan ikke anvendes til glazing.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk

