

Ljungdahl x Kliima

Remfolie

Kraftigt og stærkt dampspærre

- ✓ 100 % jomfrueligt materiale.
- ✓ Meget høj rivstyrke.
- ✓ UV-beständig i 2 måneder.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri, CE-mærkning EN13984.



ANVENDELSE

Remfolie anvendes til tætning mellem bagmure og skillevægge, og det resterende dampspærresystem. Den er velegnet til al slags byggeri med ventileret konstruktion. Remfolien er stærk og med høj z-værdi, der sikrer konstruktionen mod fugtskader. Samtidig er den UV-beständig i 2 måneder, og kan dermed monteres i den første del af byggeriet.

Den er særdeles velegnet til konstruktioner, der udsættes for hårde forhold under montagen.

Remfolie er kun fremstillet af jomfrueligt materiale, der sikrer en ensartet folieoverflade i høj og stærk kvalitet.

TEKNISKE DATA

Vægt	184 g/m ² iht. EN1849-2
Størrelse	50 cm x 50 m
Z-værdi	Ca. 550 iht. EN1931
Brand	Klasse F iht. EN13501-1
Temperaturbestandig	-40/+80 °C
UV-beständig	2 måneder
Lagring	Mørkt

MONTAGE

Remfolien tapes i overlap med dampspærretape og brug af silikonespartel mod fast modhold. Fastgørelse til andre byggematerialer med Multitape eller Folieklæber. Se mere herom på de respektive produkter.

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til konstruktioner uden ventilation. Her henvises til VARA PLUS fugtadaptivt dampspærre.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.