

Ljungk Dahl

Butylbånd

Selvklebende bånd m/u alufolie og fleece

- ✓ Tætning af samlinger og sprækker.
- ✓ Høj UV- og vejrbestandighed.
- ✓ Enkelt og let montage.

ANVENDELSE

Butylbånd er ekstruderede og selvklebende tætningsbånd til samlinger og sprækker i facader, tage, vinduer og andre bygningsselementer.

Butylbånd tilbydes i flere tykkelser som enten ren butyl, eller med alufolie og fleece en af siderne.

Butylbånd har et godt klæb, tørrer ikke ud, beholder elasticiteten og har ingen afsmitning på andre materialer. Det klæber til de fleste byggematerialer som glas, metaller, beton, træ og mange flere. Butylbåndets levetid er ofte op til 50 år.

CL441 Butyl er et bånd af ren butyl, ideelt til montage af vinduesglas i vinduesrammer. Godt klæb og velegnet til montage både på byggeplads og fabrik.

CL442 Butyl er et bånd af ren butyl, der klæber på begge sider. Det anvendes til tætning af overlægssamlinger i bl.a. tag- og metalkonstruktioner så som i containere, kølehuse, campingvogne og mange andre pladesamlinger.

CL442 Butyl/Alu er et selvklebende butylbånd med alufolie på den ene side. Det anvendes typisk til tagrenovering, metalkonstruktioner samt til glasfacader og -tage.

CL442 Butyl/Alu/Fleece er et butylbånd med alufolie på den ene side og fleece på den anden. På fleecesiden er den midterste tredjedel af båndet ren butyl uden fleece. Båndet anvendes typisk til facader og ved isætning af vinduer.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungk Dahl Cleaner 48. Båndet trykkes godt fast på overfladen, så der sikres en god vedhæftning.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

FARVER

Butylen er sort og fleecen hvid.

TEKNISKE DATA

Basis	Butylgummi
Tørstofindhold	>99 %
Vægtfylde	CL441: 1,24 g/cm ³ CL442: 1,58 g/cm ³
Nåle penetration v. 23 °C	CL441: 30 dmm CL442: 75 dmm
Anvendelsestemperatur	>5 °C
Temperaturbestandighed	CL441: -30 - 70°C CL442: -30 - 80°C
Vandabsorption	Ingen
Holdbarhed	Min. 2 år ved tør og kølig opbevaring

Størrelser

CL441 Butyl	3 x 10 mm 4 x 10 mm
CL442 Butyl	2 x 30 mm Ø 6 mm
CL442 Butyl/Alu	0,8 x 40 mm 0,8 x 50 mm
CL442 Butyl/Alu/Fleece	1 x 40 mm 1 x 45 mm

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til overflader med PE, PP, teflon, voks, neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer og sollys. Anbefales ikke til steder som er konstant under vand.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk