

Ljungdahl

SABA MS Floor SL

Selvnivellerende kemikalieresistent fugemasse til betongulve

- ✓ Professionel, neutral og lugtsvag 1-komponent MS-klæbemasse.
- ✓ Modstandsdygtig imod store mekaniske påvirkninger.
- ✓ Resistent imod svage syrer, salt og mange kemikalier.
- ✓ Opfylder EN 14188-2 class A og ISEGA.

ANVENDELSE

1-komponent, neutral og elastisk MS-fugemasse til tætning og fugning af samlinger med stor mekanisk påvirkning i betongulve både inde og ude.

Særdeles velegnet til fuger mellem betonelementer, betongulve, gangbroer, værksteder, lagerhaller og lignende.

SABA MS Floor SL er selvnivellerende og står flot uden glitning. Fugemassen kan anvendes til fuger med en hældning op til 2 %. Ved lodrette fuger eller større hældning henvises til SABA MS Floor.

SABA MS Floor SL tåler påvirkninger fra vejsalt, svage syrer, og en lang række kemikalier. Yderligere er produktet godkendt til fødevarer iht. ISEGA.

God vedhæftning på mange materialer såsom beton, mursten, metaller, træ og mange flere.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med SABA Cleaner 48. Porøse eller sugende underlag, som beton, kan med fordel primes inden fugning med SABA Primer 9002. Ikke porøse overflader primes med SABA Primer 9102. Glit fugen med Ljungdahl Finisher.

SABA MS Floor SL kan overmales med de fleste vandbaserede malingstyper efter skindannelse.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

RENGØRING

Værktøj rengøres med SABA Cleaner 48. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

FARVER

Fås i Grå (7036) og Sort (9011).

Tal i parentes er nærmeste RAL-farve.

TEKNISKE DATA

Basis	MS-polymer
Anvendelsestemperatur	+5-35°C
Vægtfylde	1,39 g/ml
Hærdning v. luftens fugtighed	3 mm/døgn v. 23°C/50 % RF
Skindtid	Ca. 30 min. v. 23°C/50 % RF
Fugebevægelse	±25 % iht. ISO 11600
Hårdhed, shore A	30 iht. EN ISO 868
Temperaturresistens	-40 til +80°C
100 % modul	0,5 N/mm ² iht. ISO 8339
Trækstyrke	0,7 N/mm ² iht. ISO 8339
Brudforlængelse	255 % iht. ISO 8339
Mal-kode	00-1
Emballage	15 x 600 ml
Holdbarhed	9 mdr. uåbnet v. +5-25°C

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til overflader med PE-, PP, teflon, voks, neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af høje temperaturer, kraftig UV-stråling eller i meget mørke områder.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk